



SUD ETANCHE

Fabricant de solutions
d'étanchéité

FICHE TECHNIQUE
N°02/2-23

BITUME OXYDÉ 85/25 & 115/15



35, Rue Abou Nouas, Hydra - Alger

Tél. : +213 (0) 23 47 44 72 - Tél./Fax : +213 (0) 23 47 44 79

Mob. : +213 (0) 770 53 14 41

contact@sudetanche.com - www.sudetanche.com



Point de ventes

ALGER :

Chéraga I : Cité Amara 02 n°676, Lot 04, Chéraga - Alger
Mob. : +213 (0) 770 11 99 75 / 0770 53 13 78

Chéraga II : Lotissement Aissat Idir, n°216, Section 03
Mob. : +213 (0) 770 53 12 34 / 0770 53 14 09

Birkhadem : Lotissement Semmar, Birkhadem - Alger
Mob. : +213 (0) 770 53 14 06 / 0770 53 13 06

TIPAZA : Koléa

Route de Koléa - Tipaza
Mob. : +213 (0) 770 53 14 50 / 0770 53 13 80

BLIDA : Unité de production

Zone industrielle de Bouinan, Lot n° 16
Tél./Fax : +213 (0) 25 29 48 02
Mob. : +213 (0) 770 35 89 49 / 0770 80 98 60



Présentation

BITUMES OXYDÉS DE GRADE 85 / 25 & 115 / 15 ou soufflés obtenus à partir de bitumes de distillation directe, traités dans des conditions particulières de température et de pressions, ce qui leur confère une structure colloïdale de type gel.

Caractéristiques	Valeur	Référentiel
Pénétrabilité à 25°C en dmm		
Oxydé 85/25	20-30	NF T66 -004
Oxydé 115/15	10-20	NA 5122
TBA en C°		
Oxydé 85/25	80-90	NF T66-008
Oxydé 115/15	110-120	NA 2617
Densité relative à 25°C	1.00 à 1.07	NF T66-007
Point d'éclair (vase clos) en °C	>250	NF T66-118

Application

Collage à chaud des feuilles et membranes d'étanchéité.

